

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: DRY-PRESSED CERAMIC TILES / GLAZED/ GROUP BIII	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΤΟΙΧΟΣ	ΧΡΗΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: > 10%	ΥΦΗ: MAT	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ: 25x40cm	ΠΑΧΟΣ: 7,2cm	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: ΟΧΙ

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			Salem 25x40cm Matte 7,2mm
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
				(mm)	(%)	(mm)	
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			Συμβατό με τα πρότυπα
		Πάχος					
		Επιφάνεια πλευρών					
		Επίπεδη Επιφάνεια					
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	E≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%			15,6%
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			446-679 N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			20 N/mm2
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Declared value			
Χαρακτηριστικά Επιφανείας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	ΠΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			-
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Declared value			-
		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Test passed in accordance with ISO 10545-1			-
		Διαστολή υγρασίας mm/m)	ISO 10545-10	Declared value			-
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Test passed in accordance with ISO 10545-1			-
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικά Άλατα πλίσινας	ISO 10545-13	A-C			A
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			LA
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			-
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			-
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			-
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη.	>0,42			-