

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: CERAMIC	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΤΟΙΧΟΣ	ΧΡΗΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ± % 15	ΥΦΗ: MAT	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ: 30x60cm	ΠΑΧΟΣ: 7mm	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: ΝΑΙ

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			Aragon 30x60cm
				7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
				(mm)	(%)	(mm)	
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			± % 0,4
		Πάχος					
		Επιφάνεια πλευρών					± % 5.0
		Επίπεδη Επιφάνεια					±% 0,2
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	E≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%			≥ % 10 - ≤ % 20
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			min. 700 N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			min: 18 N/mm²
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Declared value			-
Χαρακτηριστικά Επιφανείας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ GLAZED ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			-
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Declared value			max: 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Test passed in accordance with ISO 10545-1			Συμβατό με τα πρότυπα
		Διαστολή υγρασίας (mm/m)	ISO 10545-10	Declared value			-
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Test passed in accordance with ISO 10545-1			NAI
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικά Άλατα πλυσίνας	ISO 10545-13	min.: GB			Class GB
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων					
	Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων						
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	min. Class 3			NAI
		Αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιοξείδωσης σε κλίση	R9 to R13			-
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη.	>0,42			-