

Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                              |                                        |                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ΣΥΝΘΕΣΗ: <b>UNGLAZED PORCELAIN RECTIFIED</b> | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: <b>ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ</b> | ΧΡΗΣΗ: <b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ</b> |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: <b>≤0,5 %</b>              | ΥΦΗ: <b>MAT</b>                        | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: <b>ΙΤΑΛΙΑ</b>                    |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: <b>61x122,2cm</b>                   | ΠΑΧΟΣ: <b>9,5mm</b>                    | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: <b>ΝΑΙ</b>                |

|                             |  | Ιδιότητες                                          | Test method                                                                          | Requisites for nominal size N                            |     |           | Resina 61x122,2cm<br><br>Mat rectified 9,5mm |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|
|                             |  |                                                    |                                                                                      | 7 cm ≤ N < 15 cm                                         |     | N ≥ 15 cm |                                              |
|                             |  |                                                    |                                                                                      | (mm)                                                     | (%) | (mm)      |                                              |
| Γενικά Χαρακτηριστικά       |  | Μήκος                                              | ISO 10545-2                                                                          | Συμβατό με τα πρότυπα                                    |     |           |                                              |
|                             |  | Πάχος                                              |                                                                                      |                                                          |     |           |                                              |
|                             |  | Επιφάνεια πλευρών                                  |                                                                                      |                                                          |     |           | Συμβατό με τα πρότυπα                        |
|                             |  | Επίπεδη Επιφάνεια                                  |                                                                                      |                                                          |     |           |                                              |
| Δομικά Χαρακτηριστικά       |  | Απορροφητικότητα                                   | ISO 10545-3                                                                          | E ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%                         |     |           | ≤ 0,5%                                       |
| Μηχανικά Χαρακτηριστικά     |  | Αντοχή σε θραύση                                   | ISO 10545-4                                                                          | S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm) |     |           | Συμβατό με τα πρότυπα                        |
|                             |  | Αντίσταση κάμψης                                   |                                                                                      | R ≥ 35 N/mm²                                             |     |           | Συμβατό με τα πρότυπα                        |
|                             |  | Αντοχή σε κρούση                                   | ISO 10545-5                                                                          | Declared value                                           |     |           | -                                            |
| Χαρακτηριστικά Επιφανείας   |  | Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)                  | ISO 10545-6                                                                          | ≤ 175 mm³                                                |     |           | -                                            |
|                             |  | Αντοχή τριβής                                      | ISO 10545-7                                                                          | PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ                                    |     |           | -                                            |
| Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά |  | Θερμική διαστολή                                   | ISO 10545-8                                                                          | Declared value                                           |     |           | Συμβατό με τα πρότυπα                        |
|                             |  | Αντοχή στις θερμικές μεταβολές                     | ISO 10545-9                                                                          | Test passed in accordance with ISO 10545-1               |     |           | NAI                                          |
|                             |  | Διαστολή υγρασίας (mm/m)                           | ISO 10545-10                                                                         | Declared value                                           |     |           | -                                            |
|                             |  | Αντοχή σε παγετό                                   | ISO 10545-12                                                                         | Test passed in accordance with ISO 10545-1               |     |           | NAI                                          |
| Χημικά Χαρακτηριστικά       |  | Οικιακά Χημικά Άλατα πλσίνας                       | ISO 10545-13                                                                         | A-C                                                      |     |           | A                                            |
|                             |  | Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων |                                                                                      | LA-LC                                                    |     |           | LA                                           |
|                             |  | Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων  |                                                                                      | HA-HC                                                    |     |           | Συμβατό με τα πρότυπα                        |
|                             |  | Αντοχή σε λεκέδες                                  | ISO 10545-14                                                                         | Κατηγοριοποίηση 1-5                                      |     |           | 5                                            |
| Χαρακτηριστικά Ασφάλειας    |  | Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά                      | DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση                                             | R9 to R13                                                |     |           | R9                                           |
|                             |  | Υγρές και στεγνές συνθήκες                         | Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη. | >0,42                                                    |     |           | NAI                                          |