

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: WHITE BODY CERAMIC RECTIFIED	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΤΟΙΧΟΣ	ΧΡΗΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: >10 %	ΥΦΗ: ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ: 30x90cm	ΠΑΧΟΣ: 9,8mm	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: ΟΧΙ

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			Blanco 30x90cm Matt rectified 9,8mm
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
				(mm)	(%)	(mm)	
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			+ 0,5 / -0,3%
		Πάχος					+ / - 10%
		Επιφάνεια πλευρών					+ 0,5%
		Επίπεδη Επιφάνεια					+ 0,5 / -0,3%
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	E≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%			>10 %
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			≥600N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			-
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Declared value			-
Χαρακτηριστικά Επιφανείας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			-
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Declared value			9* 10-6 K-1
		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Test passed in accordance with ISO 10545-1			ΝΑΙ
		Διαστολή υγρασίας (mm/m)	ISO 10545-10	Declared value			-
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Test passed in accordance with ISO 10545-1			Συμβατό με τα πρότυπα
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικά Άλατα πλίσινας	ISO 10545-13	A-C			Συμβατό με τα πρότυπα
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			Συμβατό με τα πρότυπα
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			Συμβατό με τα πρότυπα
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			-
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			-
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη.	>0,42			-