



ΚΟΛΛΑ ULTRALITE S2 ΛΕΥΚΗ 15KG MAPEI

Κωδικός: 2301010016

Τσιμεντοειδής κόλλα ενός συστατικού, υψηλών επιδόσεων, με μεγάλη ελαστικότητα, ελαφροβαρής, με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, εύκολη στο άπλωμα και με μεγάλη καλυπτικότητα στην πλάτη του πλακιδίου, για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Εξαιρετική ικανότητα διπλής επίστρωσης
- Πολύ υψηλή καλυπτικότητα
- Υψηλή ελαστικότητα
- Ιδανική για τοποθέτηση μεγάλων μεγεθών σε προσόψεις και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- Κρεμώδης και εύκολη στην εφαρμογή, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
- Διατίθεται σε ελαφρύτερους σάκους των 15 kg
- Δεν χρειάζεται προσθήκη latex, απλά αναμείξτε με νερό
- Απελευθερώνει λιγότερη σκόνη κατά την ανάμειξη
- Εξαιρετική ισορροπία λευκού
- Πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Μορφή: Σκόνη
- Χρώμα: Λευκό
- Φαινόμενο ειδικό βάρος: 870 kg/m³
- Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά: 100%
- EMI CODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:

- Πρόσφυση:
 - αρχική (μετά από 28 ημέρες): 2,2
 - μετά από θερμική γήρανση: 2,5
 - μετά από βύθιση στο νερό: 1,2
 - μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης: 1,5
- Ανθεκτικότητα στα αλκάλια: άριστη
- Ανθεκτικότητα στα έλαια: άριστη (φτωχή στα φυτικά έλαια)
- Αντοχή στους διαλύτες: άριστη
- Θερμοκρασία χρήσης: από -30°C έως +90°C
- Ελαστικότητα κατά EN 12004: S2 - πολύ ελαστική (> 5 mm)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C - 50% Σ.Υ.):

- Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη γκρι ή λευκής Ultralite S2 Flex με 40-42 μέρη νερό κατά βάρος
- Μορφή μείγματος: κρεμώδης
- Πυκνότητα μείγματος: 1100 kg/m³
- pH του μείγματος: πάνω από 12
- Χρόνος ζωής του μείγματος: πάνω από 8 ώρες
- Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C
- Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
- Χρόνος μικρορυθμίσεων: 45 λεπτά
- Έτοιμο για αρμολόγηση σε κατακόρυφες επιφάνειες: μετά από 4-8 ώρες
- Έτοιμο για αρμολόγηση σε δάπεδα: μετά από 24 ώρες
- Βατότητα: 24 ώρες
- Έτοιμο προς χρήση: 14 ημέρες