



ΣΥΝΘΕΣΗ: GLAZED PORCELAIN RECTIFIED	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ	ΧΡΗΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,01 %	ΥΦΗ: MAT/R9	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ: 30x60, 60x60, 60x120	ΠΑΧΟΣ: 7mm	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: NAI

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			Clay
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte Rectified 7mm
				(mm)	(%)	(mm)	
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			Συμβατό με τα πρότυπα
		Πάχος					
		Επιφάνεια πλευρών					
		Επίπεδη Επιφάνεια					
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	E ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%			0,01%
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος < 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος ≥ 7,5mm)			> 1300N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			>40 N/mm²
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Declared value			
Χαρακτηριστικά Επιφανείας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ GLAZED ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			Antrasit & Black PEI III - Silver & Ivory PEI IV
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Declared value			<7,0 x 10-6 °C
		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Test passed in accordance with ISO 10545-1			NAI
		Διαστολή υγρασίας (mm/m)	ISO 10545-10	Declared value			-
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Test passed in accordance with ISO 10545-1			NAI
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικά Άλατα πλίσινας	ISO 10545-13	A-C			A
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			LA
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			Συμβατό με τα πρότυπα
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			5
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			R9
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη.	>0,42			Στεγνή Συνθήκη: Χαμηλή Υγρή Συνθήκη: Υψηλή