

Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                    |                                              |                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ΣΥΝΘΕΣΗ: <b>WHITE BODY CERAMIC</b> | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: <b>ΤΟΙΧΟΣ</b>              | ΧΡΗΣΗ: <b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ</b> |
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: <b>&gt;10%</b>   | ΥΦΗ: <b>MAT, ΣΑΤΙΝΕ, EMBOSSED (Ανάγλυφο)</b> | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: <b>ΙΤΑΛΙΑ</b>                    |
| ΜΕΓΕΘΟΣ(cm): <b>40x80 , Decor</b>  | ΠΑΧΟΣ (mm): <b>8,5</b>                       | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: <b>ΝΑΙ</b>                |

|                                |  | Ιδιότητες                                          | Test method                                                                          | Requisites for nominal size N                            |     |           | Multiforme<br><br>Matt<br>Naturale |
|--------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------|
|                                |  |                                                    |                                                                                      | 7 cm ≤ N < 15 cm                                         |     | N ≥ 15 cm |                                    |
|                                |  |                                                    |                                                                                      | (mm)                                                     | (%) | (mm)      |                                    |
| Γενικά<br>Χαρακτηριστικά       |  | Μήκος                                              | ISO 10545-2                                                                          | Συμβατό με τα πρότυπα                                    |     |           |                                    |
|                                |  | Πάχος                                              |                                                                                      |                                                          |     |           |                                    |
|                                |  | Επιφάνεια πλευρών                                  |                                                                                      |                                                          |     |           | Συμβατό με τα πρότυπα              |
|                                |  | Επίπεδη Επιφάνεια                                  |                                                                                      |                                                          |     |           |                                    |
| Δομικά<br>Χαρακτηριστικά       |  | Απορροφητικότητα                                   | ISO 10545-3                                                                          | E ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%                         |     |           | E ≤ 14,5%                          |
| Μηχανικά<br>Χαρακτηριστικά     |  | Αντοχή σε θραύση                                   | ISO 10545-4                                                                          | S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm) |     |           | Suitable for.                      |
|                                |  | Αντίσταση κάμψης                                   |                                                                                      | R ≥ 35 N/mm²                                             |     |           | Suitable for.                      |
|                                |  | Αντοχή σε κρούση                                   | ISO 10545-5                                                                          | Declared value                                           |     |           | -                                  |
| Χαρακτηριστικά<br>Επιφανείας   |  | Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)                  | ISO 10545-6                                                                          | ≤ 175 mm³                                                |     |           | -                                  |
|                                |  | Αντοχή τριβής                                      | ISO 10545-7                                                                          | PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ                                    |     |           | -                                  |
| Θερμομετρικά<br>Χαρακτηριστικά |  | Θερμική διαστολή                                   | ISO 10545-8                                                                          | Declared value                                           |     |           | Suitable for.                      |
|                                |  | Αντοχή στις θερμικές μεταβολές                     | ISO 10545-9                                                                          | Test passed in accordance with ISO 10545-1               |     |           | Suitable for.                      |
|                                |  | Διαστολή υγρασίας (mm/m)                           | ISO 10545-10                                                                         | Declared value                                           |     |           | -                                  |
|                                |  | Αντοχή σε παγετό                                   | ISO 10545-12                                                                         | Test passed in accordance with ISO 10545-1               |     |           | Suitable for.                      |
| Χημικά<br>Χαρακτηριστικά       |  | Οικιακά Χημικά Άλατα πλσίνας                       | ISO 10545-13                                                                         | A-C                                                      |     |           | A                                  |
|                                |  | Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων |                                                                                      | LA-LC                                                    |     |           | LA                                 |
|                                |  | Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων  |                                                                                      | HA-HC                                                    |     |           | HA                                 |
|                                |  | Αντοχή σε λεκέδες                                  | ISO 10545-14                                                                         | Κατηγοριοποίηση 1-5                                      |     |           | 5                                  |
| Χαρακτηριστικά<br>Ασφάλειας    |  | Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά                      | DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση                                             | R9 to R13                                                |     |           | -                                  |
|                                |  | Υγρές και στεγνές συνθήκες                         | Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη. | >0,42                                                    |     |           | -                                  |