

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία πατητής τσιμεντοκονίας υψηλής αισθητικής και αντοχής με ιδιαίτερα λεία υφή

- ▷ Ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς τρίψιμο
- ▷ Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ▷ Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
- ▷ Κατάλληλο για ελάχιστο πάχος 2 mm σε τοίχους και 3 mm σε δάπεδα
- ▷ Ενισχύεται με υαλόπλεγμα
- ▷ Ταχείας ωρίμανσης αλλά με πολύ καλή εργασιμότητα
- ▷ Βάση που αναμιγνύεται με 54 RAL και 32 μη τυποποιημένες χρωστικές
- ▷ Μεγάλη αντοχή σε οικιακά χημικά
- ▷ Όχι για μόνιμη παρουσία νερού σε δεξαμενές
- ▷ Ιδανικό για δάπεδα με απαίτηση για συχνές αλλαγές χρώματος



Περιγραφή

Το PLANOCOLOR PREMIUM 2K είναι σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας λεπτής στρώσης, που προκύπτει από την ανάμιξη σκόνης αποτελούμενης από τσιμέντα υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα λεπτόκοκκων αδρανών, συνθετικών πρόσθετων και ενός πυκνόρρευστου ελαστικοποιητικού γαλακτώματος. Όταν τα δύο συστατικά αναμιχθούν μεταξύ τους, καθώς και με χρωστική NOVACOLOR DESIGN, δημιουργείται ένας ευκολοδοούλευτος πολτός που εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Μετά την σκλήρυνση του το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K δημιουργεί μια επιφάνεια υψηλής αντοχής και αισθητικής. Εξαιτίας της ιδιαίτερα υψηλής κοκκομετρίας του προσδίδει ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο της επιφάνειας με γυαλόχαρτο. Η επάλειψη με υγρά προστασίας που προσδίδουν πιο ματ ή πιο γυαλιστερή επιφάνεια κάνουν το PLANOCOLOR PREMIUM 2K ιδανική βάση για δημιουργία επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Το PLANOCOLOR PREMIUM 2K αναμιγνύεται με τις χρωστικές NOVACOLOR DESIGN σε 54 RAL αποχρώσεις (βλ. σχετικό τυποποιημένο χρωματολόγιο) αλλά και σε μη τυποποιημένες αποχρώσεις (βλ. μη τυποποιημένο χρωματολόγιο). Η πολύ καλή εργασιμότητα του μίγματος μας επιτρέπει να το ενισχύσουμε με κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί. Η εφαρμογή γίνεται σε 2 - 3 στρώσεις αλλά μέχρι να γίνει τελική αδιαβροχοποίηση, μπορούμε να εφαρμόσουμε όσα χέρια απαιτηθούν. Χάρis την πληθώρα ασταριών του PLANOCOLOR SYSTEM το PLANOCOLOR PREMIUM 2K μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας πάνω σε υφιστάμενες επικαλύψεις όπως κεραμικά, φυσικοί λίθοι, μέταλλο, ξύλο. Γυψοσανίδα ακόμη και πάνω σε πορσελάνη.

Χρήση - Εφαρμογές

Το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χρωματιστή πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής σε εφαρμογές όπως:

- Κατοικίες, μοντέρνα κτίσματα, ξενοδοχεία, καταστήματα, εκθέσεις, εστιατόρια, καφετέριες, νυχτερινά κέντρα όπου υπάρχει απαίτηση ενιαίας επιφάνειας υψηλής αισθητικής με ιδιαίτερα λεία τελική υφή και τους ελάχιστους δυνατούς αρμούς.
- Δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Τελική στρώση εξομάλυνσης με ιδιαίτερα λεία υφή και μοντέρνο design σε χτιστά τζάκια (εξωτερικά), κρεβάτια, έπιπλα, γλάστρες, τραπέζια, γραφεία, πάγκους κουζίνας, χαμάμ, γούρνες, χτιστές ντουζιέρες.
- Καταστήματα, χώρους μαζικής εστίασης, λουτρά ξενοδοχείων και εκθεσιακούς χώρους σε ανακαινίσεις πάνω σε υφιστάμενες επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, μέταλ-

λο, ξύλο ακόμη και πορσελάνινα είδη υγιεινής, όπου θέλουμε να αποφύγουμε την αποξήλωση της υφιστάμενης επικάλυψης και παράλληλα να μην σηκωθεί η επιφάνεια περισσότερο από λίγα χιλιοστά.

- Σε εφαρμογές με ενδοδαπέδια θέρμανση και εν γένει επιφάνειες δαπέδων όπου υπάρχει απαίτηση για ελαστική επιστροφή που να συνδυάζει και υψηλές μηχανικές αντοχές και ταυτόχρονα να καθαρίζεται εύκολα δεδομένης της απουσίας πλήθους αρμών.

- Σε δάπεδα όπου θέλουμε να αλλάζουμε συχνά το χρώμα ή την τεχντροπία τους.

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγές, καθαρό χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να επηρεάσει την πρόσφυση του PLANOCOLOR PREMIUM 2K σε αυτό. Σαθρά τμήματα σοβά πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας τον ταχύηκτο επισκευαστικό σοβά RS 110. Δεδομένης της απαίτησης για υψηλότερες από το συνηθισμένο αντοχές του υποστρώματος συνιστάται να γίνεται ανάμιξη του RS 110 (25Kg) με νερό και 2kg PL 400. Η διάλυση του PL 400 με νερό καλό είναι να προηγείται της ανάμιξης με το RS 110. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,0 N/mm² καθώς και υγρασία μικρότερη από 3 - 4% σε βάθος 2 cm σύμφωνα με το πρότυπο EN 14879. Αν η αντοχή και η υγρασία του υποστρώματος δεν ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση από το υπόστρωμα. Υπάρχουσες ρωγμές σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίας πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας εγκάρσια μεταλλικά καρφιά και την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική κόλλα EPO FLUID πρέπει να γίνει επίταση της άμμου S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Πριν την εφαρμογή του συστήματος PLANOCOLOR PREMIUM 2K συνιστάται να προηγηθεί επάλειψη του υποστρώματος με κατάλληλο αστάρι το οποίο εξαρτάται από την εφαρμογή και την μορφή του υποστρώματος. Σε απορροφητικά υποστρώματα όπως συμπαγείς και χωρίς ανιούσα υγρασία τσιμεντοκονίες ή βιομηχανικά δάπεδα βάσεως τσιμέντου, εφαρμόζουμε το αστάρι συνθετικών ρητινών PLANOPRIMER ως έχει ή διαλυμένο σε αναλογία 1 προς 1 σε νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Σε επιφάνειες με μειωμένη απορροφητικότητα όπως μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα καλά στερεωμένα συνιστάται να γίνεται προεπάλειψη με PLANO CONTACT ή SC ELASTIC. Σε απορροφητικά υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές που απαιτείται η σε βάθος σκλήρυνση τους να γίνεται επεξεργασία του υποστρώματος με το εποξειδικό αστάρι WATER PRIMER

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ταυτότητα Προϊόντος	PLANOCOLOR PREMIUM 2K	PLANOCOLOR LATEX
Μορφή	Σκόνη	Υγρό
Χρώμα	Υπόλευκο	Λευκό γαλάκτωμα
Ειδικό βάρος	1,5gr/cm ³	1,06 gr/cm ³

Συνθήκες Εφαρμογής / Περιορισμοί

Θερμοκρασία Υποστρώματος	+8°C min. / +35°C max.
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	+8°C min. / +35°C max.
Υγρασία Υποστρώματος	< 4% μ.κ.β. περιεχόμενη υγρασία. Μέθοδος ελέγχου: μέτρηση CM, ή μέθοδος ξήρανσης φούρνου
Σχετική Υγρασία Αέρα	80% Σ.Υ. μέγιστη
Συνολικό πάχος εφαρμογής	2 - 8 mm
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής για τοίχους	2 mm
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής για δάπεδα και πισίνες	3 mm
Εφαρμογή προστατευτικής βαφής ή αδιαβροχοποίησης	μετά από 24 ώρες στους +23°C / 50 % Σ.Υ.

Μηχανικές / Φυσικές Ιδιότητες

Αναλογία ανάμιξης	15 Kg Σκόνη	2Kg Latex & 2Kg Νερό
Ειδικό βάρος μίγματος	1,6 - 1,8 gr/cm ³	EN 1015 - 6
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 - 3 ώρες	EN 13395 - 1
Καμπτική αντοχή	1 ημέρα ≥ 3,70 N/mm ² 7 ημέρες ≥ 9,20N/mm ² 28 ημέρες ≥ 12N/mm ²	EN 13892 - 2
Θλιπτική αντοχή	1 ημέρα ≥ 9,20 N/mm ² 7 ημέρες ≥ 36,8N/mm ² 28 ημέρες ≥ 53,4N/mm ²	EN 13892 - 2
Πρόσφυση	≥ 3 N/mm ² (αστοχία στο σκυρόδεμα)	EN 13892 - 8
Αντοχή σε Τριβή	AR0,5 (<50 μm) acc. to BCA	EN 13892 - 4

Όλες οι τιμές έχουν προκύψει από εσωτερικές δοκιμές σύμφωνα με EN 1015 - 6, EN 13892 - 2, EN13892 - 4 και EN 13892 - 8. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας. Συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 13813 CT - C50 - F10 - AR0,5.



EPX. Σε μη απορροφητικά υποστρώματα εξωτερικών χώρων, σε υφιστάμενες πλακοστρώσεις με φαρδύ αρμό (μεγαλύτερο από 4 - 5 χιλιοστά), σε έπιπλα, ξύλινες κατασκευές ή μέταλλο συνιστάται η εφαρμογή SC ELASTIC σε ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστών με εισαγωγή υαλοπλέγματος. Σε απορροφητικά υποστρώματα εξωτερικών χώρων, χτιστές ντουζιέρες, χαμάμ, μπορεί να γίνει και χρήση του SC 200 PENETRATE σε ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστών με ειδαγωγική υαλοπλέγματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων και επικοινωνείτε με την Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας.

Παρασκευή του μίγματος

Στο δοχείο που περιέχει τη σκόνη 15Kg του PLANOCOLOR PREMIUM 2K αδειάζουμε τα 2kg της συνθετικής ρητίνης PREMIUM LATEX και τα μπουκάλια που περιέχουν τη χρωστική NOVACOLOR DESIGN (η ποσότητα των χρωστικών εξαρτάται από την απόχρωση βλ. παρατηρήσεις στα αντίστοιχα χρωματολόγια). Η προσθήκη των επιπλέον 2 - 2,5Kg νερό που απαιτείται να προσθέσουμε στο μίγμα ανάλογα με την εφαρμογή (τοίχος ή δάπεδο) γίνεται γεμίζοντας με νερό τα δοχεία των PREMIUM LATEX και των μπουκαλιών που περιέχουν τις χρωστικές NOVACOLOR DESIGN. Ανακινούμε καλά τα δοχεία με το νερό και τα αδειάζουμε στο μίγμα υπό ανάδευση μέχρις ότου δημιουργηθεί ένας ομοιόμορφος πολτός χωρίς σβώλους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχει απώλεια χρωστικής αλλά ταυτόχρονα και ελαστικοποιητικού γαλακτώματος. Ανακατεύουμε μέχρι πλήρους ομογενοποίησης. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση αφού το αφήσουμε σε ηρεμία για 3 - 5 λεπτά. Για την συσκευασία σκόνης 7,5Kg οι αναλογίες προσαρμόζονται ανάλογα.

Παρατήρηση: Αν απαιτηθεί από την εφαρμογή μπορεί να γίνει ανάμιξη των χρωστικών προκειμένου να επιτευχθεί ειδική απόχρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως πρέπει να τηρηθεί μια αυστηρή διαδικασία αναφορικά με τις αναλογίες που χρησιμοποιούνται οι χρωστικές. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε υπόψη ότι το PLANOCOLOR PREMIUM δεν είναι βαφή αλλά επίστρωση βάσεως τσιμέντου και άρα δεν έχει την τυπική συμπεριφορά βαφής.

Εφαρμογή του μίγματος

Εφαρμόζουμε το μίγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 1 - 2mm στερεώνοντας στη μάζα του κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα. Μετά από 10 ώρες στους +23°C εφαρμόζουμε χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα δεύτερο χέρι σε πάχος που να σκεπάζει το πλέγμα του πρώτου χεριού. Αν απαιτείται από την εφαρμογή περνάμε και τρίτο χέρι, ή ακόμη και περισσότερα (υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει εφαρμογή βερνικιού) μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τεχνοτροπίας ή απόχρωσης. Συνιστάται ημέρες με ζέστη, έντονο ξηρό αέρα, όταν έχουμε τρίψει με γυαλόχαρτο ή όταν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 20 ώρες ανάμεσα στα χέρια εφαρμογής, να ασταρώνουμε την επιφάνεια του PLANOCOLOR PREMIUM 2K με PLANOPRIMER διαλυμένο 1:1 με νερό. Η εφαρμογή γίνεται 'νωπό σε νωπό'. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο στους +23°C & 50% υγρασία περιβάλλοντος είναι 2 - 3 ώρες ενώ το μίγμα είναι βατό μετά από 4 - 5 ώρες. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή ημέρες με ζέστη ή έντονο αέρα για αποφυγή ταχείας εξάτμισης που δημιουργεί ρωγμές στην επιφάνεια του PLANOCOLOR PREMIUM 2K. Αν αυτό δεν είναι δυνατό η επιφάνεια πρέπει να προστατευθεί εξασφαλίζοντας υγρό περιβάλλον ωρίμανσης για τις πρώτες ώρες χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα όπως κλιματιστικά και υγραντήρες δωματίων. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής είναι μεταξύ +8°C και +35°C. Μετά από 24 ώρες (στοιχείο +23°C και 50% υγρασία περιβάλλοντος) από την ολοκλήρωση της επίστρωσης η επιφάνεια μπορεί να αδιαβροχοποιηθεί χρησιμοποιώντας DRY BRIGHT, PROTECT 200, PLANOFINISH EPOXY ή PLANOFINISH PU ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Εφαρμόζουμε το DRY BRIGHT σε 2 χέρια σε τοίχους ή δάπεδα με ελαφρά χρήση όταν υπάρχει απαίτηση για σατινέ εμφάνιση. Το PROTECT 200 χρησιμοποιείται μόνο σε τοίχους εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων όταν υπάρχει απαίτηση μόνο για αδιαβροχοποίηση. Όταν υπάρχει απαίτηση για γυαλιστερή εμφάνιση σε εσωτερικούς χώρους που δεν εκτίθενται στον ήλιο γίνεται εφαρμογή του PLANOFINISH EPOXY. Για ματ εμφάνιση σε δάπεδα ή τοίχους εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων εφαρμόζουμε συνήθως ένα πρώτο χέρι DRY BRIGHT διαλυμένο 1:1 σε

νερό και κατόπιν ένα λεπτό στρώμα PLANOFINISH PU MAT. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Αρμοί διαστολής

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να προβλέπουμε την δημιουργία αρμών διαστολής. Συνιστάται περιμετρικός αρμός σε εσωτερικούς χώρους και κάθε 20 - 25m² σε εξωτερικούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει διάσταση μεγαλύτερη από 7 - 10 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους και 5 - 7 μέτρα μήκους σε εξωτερικούς χωρίς αρμό διαστολής. Η εισαγωγή και διαμόρφωση των αρμών διαστολής εξαρτάται από παράγοντες όπως η χρήση και η θέση καθώς και η μορφή του υποστρώματος. Νοείται ότι η ύπαρξη αρμών διαστολής στο υπόστρωμα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μην σκεπάζονται προϋπάρχοντες αρμοί διαστολής από την στρώση του PLANOCOLOR PREMIUM 2K. Οι αρμοί διαστολής του PLANOCOLOR PREMIUM 2K μπορούν να γεμίζουν με κατάλληλα σφραγιστικά ή να γίνεται χρήση αρμοκάλυπτων κατάλληλου πάχους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν οδηγοί.

Συνδυασμός με άλλα διακοσμητικά συστήματα PLANOCOLOR

Το PLANOCOLOR PREMIUM 2K μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με άλλες διακοσμητικές επιστρώσεις του PLANOCOLOR SYSTEM. Με το PLANOCOLOR GRANIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εναλλασσόμενες στρώσεις προκειμένου να γίνει διαχωρισμός των υφιστάμενων επιφανειών σε ενιαίες 'μη τυποποιημένες' επιφάνειες ανάλογα με τη χρήση τους, σε καταστήματα, εκθέσεις, εστιατόρια εξωτερικά δάπεδα. Με το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν έγχρωμο υπόστρωμα με τεχνοτροπία το οποίο μπορεί να δεχτεί είτε οπτικές ίνες είτε ακόμη και φωσφορίζε ή ειδικού τύπου βαφές ή ψηφιδωτά που θα επικαλυφθούν με διάφανη προστατευτική επίστρωση PLANOCOLOR LIQUID GLASS πάχους λίγων χιλιοστών.

Απαίτηση για αλλαγή χρώματος μετά τη χρήση (ανακαίνιση)

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του PLANOCOLOR PREMIUM 2K είναι ότι εφαρμοζόμενο σε πάχος 1 χιλιοστού πάνω σε παλαιότερη καθαρή και κατάλληλα ασταρωμένη επιφάνεια την καλύπτει απόλυτα. Παρέχει τη δυνατότητα πχ ένα γκρι δάπεδο με PLANOCOLOR PREMIUM 2K να το μετατρέψουμε σε μπεζ, πράσινο κλπ χωρίς να χρειάζεται να αποξηλώσουμε την παλαιά επιφάνεια ή να "σηκώσουμε" τη στάθμη του δαπέδου. Για να το επιτύχουμε αυτό γίνεται τρίψιμο της υφιστάμενης επιφάνειας, καθαρισμός χωρίς υγρά και εφαρμογή κατάλληλου ασταριού όπως το PLANO CONTACT ή το PLANOPRIMER EPOXYY κατά περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων και ζητήσατε πληροφορίες από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας.

Συστάσεις

- Μην εφαρμόζετε το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού και χημικών όπως μέσα σε πισίνες, δεξαμενές με χημικά. Αντίθετα μπορείτε να το εφαρμόσετε σε υγρούς χώρους όπως λουτρά, χαμάμ ή εξωτερικά δάπεδα.
- Μην επικαλύπτετε με το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K αρμούς διαστολής σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K όπως και κάθε εφαρμοζόμενο κονίαμα απαιτεί την ύπαρξη αρμών διαστολής. Για αυτό το λόγο φροντίστε να παρεμβάλετε αρμούς διαστολής όπου απαιτείται.
- Μην εφαρμόζετε το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K σε υποστρώματα σαθρά (ελάχιστη θλιπτική αντοχή 1,0N/mm²). Αν χρειαστεί κάντε σκλήρυνση του υποστρώματος με WATER PRIMER EPX.
- Μην εφαρμόζετε το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K σε υποστρώματα που έχουν ή θα εμφανίσουν στο μέλλον υγρασία μεγαλύτερη από 3%.
- Πριν την εφαρμογή βαφής τεχνοτροπίας πρέπει να προηγηθεί δοκιμή συμβατότητας.
- Μην αναμιγνύετε το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K με άμμο, γύψο, τσιμέντο, ρητίνες ή άλλα συνδετικά.
- Συνιστάται να αποφεύγετε την εφαρμογή διαφορετικών παρτίδων παραγωγής PLANOCOLOR PREMIUM 2K στον ίδιο χώρο. Υπάρχει ενδεχόμενο διαφορετικού τόνου στην απόχρωση εξαιτίας μεταβολής α' υλών όπως άλλωστε συμβαίνει εν γένει με όλα τα χρωματιστά προϊόντα επικαλύψεων (πλακίδια, υφάσματα, κλπ).
- Μην προσθέτετε νερό ή ενισχυτικά γαλακτώματα στο δοχείο όταν το μίγμα αρχίζει να πήζει. Σε τέτοιες περιπτώσεις το μίγμα πρέπει να απορρίπτεται.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR PREMIUM 2K σε επιφάνειες που δεν είναι κατάλληλα ασταρωμένες.
- Η εφαρμογή του συστήματος πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία.

- Το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K περιέχει τσιμέντο. Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις που αφορούν τσιμεντοειδή προϊόντα, όπως ωρίμανση σε περιβάλλον υγρασίας ή προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση του PLANOCOLOR PREMIUM 2K εξαρτάται από τη μορφή και τον τρόπο εφαρμογής. Συνήθως σε τοίχο και για πάχος 2 mm απαιτούνται 2 - 2,5kg/m² σε δάπεδα και με χρήση υαλοπλέγματος ενίσχυσης απαιτούνται 3 - 3,2kg/m².

Καθαρισμός

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάμιξη και την εφαρμογή κονιαμάτων που περιέχουν το PLANOCOLOR PREMIUM 2K και PREMIUM LATEX πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν σκληρυνθούν. Μετά την σκλήρυνση μπορούν να καθαριστούν μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση

Το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K παραμένει σταθερό για 12 μήνες σε προστατευμένο από την υγρασία και την απευθείας ηλιακή έκθεση μέρος στην αρχική συσκευασία σφραγισμένη.

Συσκευασία

Η σκόνη PLANOCOLOR PREMIUM 2K διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 7,5Kg ή 15Kg που αναμιγνύονται με 1kg ή 2Kg PREMIUM LATEX και αντίστοιχο αριθμό χρωστικών NOVACOLOR DESIGN (βλ. πληροφορίες στα αντίστοιχα χρωματολόγια για αριθμό χρωστικών ανά απόχρωση).

Προειδοποίηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Έντυπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τυποποιημένο Χρωματολόγιο* Planocolor Premium 2K, SP, Venetico

LIGHT BEIGE V 2K 0032	ULTRA IVORY V 2K 0035	SAND YELLOW V 2K 1002	OYSTER WHITE V 2K/SP 1013	IVORY V 2K 1014
LIGHT IVORY V 2K/SP 1015	GREY BEIGE V 2K 1019	RAPE YELLOW V 2K 1021	OCHRE YELLOW V 2K 1024	TRAFFIC ORANGE V 2K 2009
PURPLE RED V 2K 3004	BEIGE RED V 2K 3012	LIGHT PINK V 2K 3015	TRAFFIC RED V 2K 3020	TRAFFIC PURPLE V 2K 4006
PASTEL VIOLET V 2K 4009	LIGHT BLUE V 2K 5012	PASTEL BLUE V 2K/SP 5024	EMERALD GREEN V 2K 6001	REED GREEN V 2K 6013
PASTEL GREEN V 2K 6019	SQUIRREL GREY V 2K 7000	SILVER GREY V 2K/SP 7001	OLIVE GREY V 2K 7002	SIGNAL GREY V 2K/SP 7004
MOUSE GREY V 2K 7005	BEIGE GREY V 2K 7006	IRON GREY V 2K/SP 7011	BASALT GREY V 2K 7012	BROWN GREY V 2K/SP 7013
ANTRACITE GREY V 2K 7016	UMBRA GREY V 2K/SP 7022	CONCRETE GREY V 2K 7023	STONE GREY V 2K/SP 7030	BLUE GREY V 2K 7031
PEBBLE GREY V 2K 7032	LIGHT GREY V 2K 7035	PLATINUM GREY V 2K 7036	AGATE GREY V 2K 7038	QUARTZ GREY V 2K/SP 7039
WINDOW GREY V 2K/SP 7040	TRAFFIC GREY A V 2K/SP 7042	SILK GREY V 2K 7044	TELEGREY 4 V 2K/SP 7047	OCHRE BROWN V 2K/SP 8001
CHOCOLATE BROWN V 2K 8017	GREY BROWN V 2K/SP 8019	CREAM V 2K/SP 9001	GREY WHITE V 2K/SP 9002	SIGNAL WHITE V 2K/SP 9003
BRILLIANT WHITE V 2K/SP 9003 +10%	PURE WHITE V 2K/SP 9010	TRAFFIC BLACK V 2K/SP 9017	PAPYRUS WHITE V 2K/SP 9018	

2K = PREMIUM 2K
SP = PREMIUM SP
V = VENETICO

Επεξήγηση: Οι μη τυποποιημένες αποχρώσεις επιτυγχάνονται με την ανάμιξη της βασικής χρωστικής NOVACOLOR DESIGN (πχ για pastel green 12084 βασική χρωστική είναι η 0084 ή για coral 12034 η 0034) με την αντίστοιχη ποσότητα λευκής χρωστικής NOVACOLOR DESIGN Signal White 9003, σύμφωνα με τις αναλογίες που αναγράφονται δίπλα από τις αποχρώσεις. Οι συγκεκριμένες αναλογίες που αναγράφονται αντιστοιχούν σε δοχεία σκόνης 7,5kg. Για συσκευασίες σκόνης 15Kg απαιτείται η διπλάσια ποσότητα χρωστικών. Οι χρωστικές του μη τυποποιημένου χρωματολογίου δεν συνιστάται να εφαρμόζονται σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό ακόμη και όταν αναμιγνύονται με PLANOCOLOR PREMIUM SP.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ που αφορά τυποποιημένα και μη τυποποιημένα χρωματολόγια PLANOCOLOR CEMENT: Η τελική απόχρωση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας σαν βερνίκι τελειώματος το συνδυασμό DRY BRIGHT (διαλυμένο σε νερό 1/1 σαν αστάρι) + PLANOFINISH PU MAT. Σε κάθε περίπτωση εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής (πατήματα, ανάμιξη με χρωστική, διαφορές βερνικιών), οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν ενδεικτικές των πραγματικών. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συνιστώμενη χρήση και τον τρόπο εφαρμογής των προϊόντων ανατρέξτε στα αντίστοιχα έντυπα Τεχνικών Δεδομένων καθώς και στα Έντυπα Δεδομένων Ασφαλείας.

Μη τυποποιημένο χρωματολόγιο Planocolor Premium 2K

PASTEL GREEN 12084	12083	12082	12081 12084= 2 x 0084 (250 ML) 12083= 1 x 0084 (250 ML) 12082= 1 x 0084 (250 ML) + 1 x 9003 (250 ML) 12081= 2 x 0084 (250 ML) + 2 x 9003 (250 ML)
KARYSTOS GREY 12074	12073	12072	12071 12074= 2 x 0074 (250 ML) 12073= 1 x 0074 (250 ML) 12072= 1 x 0074 (250 ML) + 1 x 9003 (250 ML) 12071= 2 x 0074 (250 ML) + 2 x 9003 (250 ML)
VOLCANO GREY 12064	12063	12062	12061 12064= 2 x 0064 (250 ML) 12063= 1 x 0064 (250 ML) 12062= 1 x 0064 (250 ML) + 1 x 9003 (250 ML) 12061= 2 x 0064 (250 ML) + 2 x 9003 (250 ML)
VIOLET 12054	12053	12052	12051 12054= 2 x 0054 (250 ML) 12053= 1 x 0054 (250 ML) 12052= 1 x 0054 (250 ML) + 1 x 9003 (250 ML) 12051= 2 x 0054 (250 ML) + 2 x 9003 (250 ML)
FLAMINGO PINK 12044	12043	12042	12041 12044= 2 x 0044 (250 ML) 12043= 1 x 0044 (250 ML) 12042= 1 x 0044 (250 ML) + 1 x 9003 (250 ML) 12041= 2 x 0044 (250 ML) + 2 x 9003 (250 ML)
CORALLO 12034	12033	12032	12031 12034= 2 x 0034 (250 ML) 12033= 1 x 0034 (250 ML) 12032= 1 x 0034 (250 ML) + 1 x 9003 (250 ML) 12031= 2 x 0034 (250 ML) + 2 x 9003 (250 ML)
TERACOTTA 12024	12023	12022	12021 12024= 2 x 0024 (250 ML) 12023= 1 x 0024 (250 ML) 12022= 1 x 0024 (250 ML) + 1 x 9003 (250 ML) 12021= 2 x 0024 (250 ML) + 2 x 9003 (250 ML)
THIRA ORANGE 12014	12013	12012	12011 12014= 2 x 0014 (250 ML) 12013= 1 x 0014 (250 ML) 12012= 1 x 0014 (250 ML) + 1 x 9003 (250 ML) 12011= 2 x 0014 (250 ML) + 2 x 9003 (250 ML)

