

Sizes	60x120 cm
	9,5mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			INTENSE ASH	
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte rectified 9,5mm	Antislip rectified 9,5mm
				(mm)	(%)	(mm)		
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			±0,6%	±0,6%
		Πάχος					±5%	±5%
		Επιφάνεια πλευρών					±0,5%	±0,5%
		Επίπεδη Επιφάνεια					±0,5%	±0,5%
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	E≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%			E ≤0,5%	E ≤0,5%
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			Min. 1300 N	Min. 1300 N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			> 35 N/mm²	> 35 N/mm²
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Declared value			-	-
Χαρακτηριστικά Επιφάνειας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-	-
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			IV	IV
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Declared value			-	-
		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Test passed in accordance with ISO 10545-1			Test passed in accordance with ISO 10545-1	Test passed in accordance with ISO 10545-1
		Διαστολή υγρασίας mm/m)	ISO 10545-10	Declared value				
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Test passed in accordance with ISO 10545-1			NAI	NAI
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικά Άλατα πισίνας	ISO 10545-13	A-C			GLA / GHA	GLA / GHA
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC				
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC				
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			5	5
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			R9	R11
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη.	>0,42			-	-