



Συσκευασία: **σάκος 25 kg**
 Απόδοση: $\approx 1,6 \text{ kg/m}^2$ για κάθε mm πάχους
 Διατήρηση: ≈ 9 μήνες
 Φυσιογνωμία: **γκρι** προανάμικτο
 Ορυκτολογική φύση αδρανούς: **πυριτική-ανθρακική κρυσταλλική**
 Κοκκομετρική διαβάθμιση: **0-1000mm**
 Νερό ανάμιξης: $\approx 4,5\text{-}5\text{L} / 1$ **σάκο 25Kg**
 Πυκνότητα μίγματος: $\approx 2,10\text{kg/m}^3$
 Χρόνος αυτοεπιπέδωσης: ≈ 20 **λεπτά**
 Χρόνος τελικής πήξης: $\approx 50\text{-}70$ **λεπτά**
 Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής: **από +5°C μέχρι +30°C**
 Πάχη εφαρμογής: **από 1 μέχρι και 15mm**
 Βαρύτητα: ≈ 3 **ώρες**
 Αναμονή για την τοποθέτηση:
 - Κεραμικά πλακάκια, γρανιτοπλακάκια, φυσικοί λίθοι ≈ 12 **ώρες**
 - Ημιμασίφ παρκέ ≈ 24 **ώρες**
 - PVC, LVT, linoleum, μοκέτα, καουτσούκ ≈ 24 **ώρες**

FLOWTECH EASY ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ 25KG KERAKOLL

Κωδικοί: **2305010042**

Είναι κατάλληλο για διορθώσεις υποστρωμάτων πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων και ημιμασίφ παρκέ. Το Flowtech Easy είναι ιδανικό για εφαρμογές με λείο φινιρίσμα σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα. Διασφαλίζει μέγιστη συμβατότητα με οποιοδήποτε συγκολλητικό υλικό για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων, ημιμασίφ παρκέ και εύκαμπτων υλικών επένδυσης (πλαστικών δαπέδων).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πάχη από 1 έως και 15 mm, σημειακά έως 20 mm
- Μεγάλος χρόνος αυτοεπιπέδωσης ιδανικός ακόμα και για επιφάνειες μεγάλης έκτασης
- Εύκολη εφαρμογή ακόμα και με μηχανή σοβατίσματος
- Σύνθεση με πρώτες ύλες υψηλών επιδόσεων και με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
- Κατάλληλο για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, γρανιτοπλακιδίων, φυσικών λίθων, ημιμασίφ παρκέ και εύκαμπτων υλικών επένδυσης (πλαστικών δαπέδων)



Rating 4