

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: GLAZED PORCELAIN RECTIFIED	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ	ΧΡΗΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: < 0,02 %	ΥΦΗ: ΛΑΠΑΤΟ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ: 60x120cm	ΠΑΧΟΣ: 10mm	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: ΝΑΙ

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			RIFLESSI 60x120cm Matte rectified 10mm
				7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
				(mm)	(%)	(mm)	
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			
		Πάχος					
		Επιφάνεια πλευρών					Συμβατό με τα πρότυπα
		Επίπεδη Επιφάνεια					
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	E ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%			≤ 0,02%
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			S ≥ 1300 N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 45 N/mm2
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Declared value			
Χαρακτηριστικά Επιφανείας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ GLAZED ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			PEI IV
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Declared value			≤ 7 MK-1
		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Test passed in accordance with ISO 10545-1			NAI
		Διαστολή υγρασίας (mm/m)	ISO 10545-10	Declared value			-
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Test passed in accordance with ISO 10545-1			NAI
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικά Άλατα πλσίνας	ISO 10545-13	A-C			A
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			LA
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			HA
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			5
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			R9
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη.	>0,42			≥ 0,60 DRY 0,50 ÷ 0,60 WET