

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ACTIVE PRIME GRIP 5 KG KERAKOLL

Κωδικοί: **2305010035**



Ενισχυτικό πρόσφυσης γενικής χρήσης, ταχείας ξήρανσης, για αυτοεπιπεδούμενα υλικά, τσιμεντούχα συγκολλητικά υλικά, υλικά λείανσης και επιχρίσματα. Χαλαζιακό φινίρισμα. Ενόσ συστατικού, υδατοδιαλυτό, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Η ενεργή δικτύωση του Active Prime Grip αναπτύσσει απόλυτη συμβατότητα με τα απορροφητικά και τα μη απορροφητικά υποστρώματα, εξασφαλίζοντας μέγιστη πρόσφυση στις ακόλουθες εφαρμογές με τα ορυκτά προϊόντα με βάση το τσιμέντο και το γύψο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χαλαζιακό φινίρισμα υψηλής πρόσφυσης
- Κατάλληλο για απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα
- Έτοιμο προς χρήση
- Διευκολύνει την εφαρμογή των υλικών λείανσης, υλικών εξομάλυνσης, επιχρισμάτων, τσιμεντούχων συγκολλητικών υλικών και διακοσμητικών επενδύσεων στα λεία υποστρώματα
- Κατάλληλο για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, γρανιτοπλακιδίων, φυσικών λίθων, ημιμασίφ παρκέ και εύκαμπτων υλικών επένδυσης (πλαστικών δαπέδων)
- Κατάλληλο για την εξουδετέρωση της αντίδρασης που διογκώνει τα υποστρώματα με βάση το γύψο και τον ανυδρίτη κατά την επαφή τους με ορυκτά αυτοεπιπεδούμενα υλικά, συγκολλητικά υλικά, υλικά λείανσης και επιχρίσματα

Συσκευασία: **σάκος 5 kg**
Απόδοση: **0,2 - 0,3 kg/m²**
Διατήρηση: **12 μήνες**
Φυσιογνωμία: **Κρεμώδες λευκό υγρό**
Προειδοποιήσεις: **Ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας**
Πυκνότητα: **≈1,47 kg/dm³**
Ιξώδες: **≈3000 mPa - s**, ρότορας 3 RPM 50
pH: **≈8,5**
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής: **από +5°C έως +35°C**
Χρόνος αναμονής για την τοποθέτηση: **από ≈ 30-60 λεπτά μέχρι 48 ώρες**



Rating 5