Λακιώτης

Apuano
GLAZED PORCELAIN

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: **GLAZED PORCELAIN RECTIFIED**	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: **ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ**	ΧΡΗΣΗ: **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ**
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: **0,5 %**	ΥΦΗ: **Γυαλιστερό, Σατινέ**	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: **ΒΡΑΖΙΛΙΑ**
ΜΕΓΕΘΟΣ: **60x120cm**	ΠΑΧΟΣ: **9mm / 11,1mm**	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: **ΝΑΙ**

Sizes	**60x120 cm** 9mm 11,10mm

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			Apuano 60x120cm		
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Polished rectified 9mm	Natural rectified 9mm	Natural Stream rectified 11,1mm
				(mm)	(%)	(mm)			
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			Συμβατό με τα πρότυπα	Συμβατό με τα πρότυπα	
		Πάχος							
		Επιφάνεια πλευρών							
		Επίπεδη Επιφάνεια							
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	Ε≤ 0,5% εως 0,6%			0,5%	0,5%	
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			1.300 N	1.300 N	
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			35 N/mm2	35 N/mm2	
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Αποτέλεσμα τιμής			-	-	
Χαρακτηριστικά Επιφάνειας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-	-	
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	ΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			4	5	-
		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Αποτέλεσμα τιμής			-	-	
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			ΝΑΙ	ΝΑΙ	
		Διαστολή υγρασίας mm/m)	ISO 10545-10	Αποτέλεσμα τιμής			0,1	0,1	
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικα Άλατα πισίνας	ISO 10545-13	A-C			A	A	
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			LB	LA	
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			Συμβατό με τα πρότυπα	Συμβατό με τα πρότυπα	
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			3	5	
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			-	R9	-
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	• Στεγνή επιφάνεια • Υγρή επιφάνεια • Υγρή επιφάνεια	• ABNT NBR 16919 • ABNT NBR 16919 • ANSI A326.3			• 0,3 • 0,3 • 0,3	• 0,5 • 0,4 • 0,43	-
Πολυχρωματικότητα		Βαθμός χρωματικής παραλλαγής	Ansi A.137.1	V0 - V4			V3	V3	