Λακιώτης

Oh! Take
GLAZED PORCELAIN

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: **GLAZED PORCELAIN RECTIFIED**	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: **ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ**	ΧΡΗΣΗ: **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ**
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: **0,5 %**	ΥΦΗ: **Σατινέ**	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: **ΒΡΑΖΙΛΙΑ**
ΜΕΓΕΘΟΣ: **60x120cm**	ΠΑΧΟΣ: **9mm**	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: **ΝΑΙ**

Sizes	**60x120 cm** 9mm

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			**Oh! Take 60x120cm**
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
				(mm)	(%)	(mm)	Natural rectified 9mm
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			Συμβατό με τα πρότυπα
		Πάχος					
		Επιφάνεια πλευρών					
		Επίπεδη Επιφάνεια					
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	Ε≤ 0,5% εως 0,6%			0,5%
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			1.800 N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			35 N/mm2
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Αποτέλεσμα τιμής			-
Χαρακτηριστικά Επιφάνειας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	ΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			3-4 *Ανάλογα το χρώμα
		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Αποτέλεσμα τιμής			-
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			ΝΑΙ
		Διαστολή υγρασίας mm/m)	ISO 10545-10	Αποτέλεσμα τιμής			0,1
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			ΝΑΙ
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικα Άλατα πισίνας	ISO 10545-13	A-C			A
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			LA
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			Συμβατό με τα πρότυπα
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			5
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			R9
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	• Στεγνή επιφάνεια • Υγρή επιφάνεια • Υγρή επιφάνεια	• ABNT NBR 16919 • ABNT NBR 16919 • ANSI A326.3			• 0,5 • 0,4 • 0,43
Πολυχρωματικότητα		Βαθμός χρωματικής παραλλαγής	Ansi A.137.1	V0 - V4			V2