Λακιώτης

Pietra Lombarda
GLAZED PORCELAIN

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: **GLAZED PORCELAIN RECTIFIED**	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: **ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ**	ΧΡΗΣΗ: **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ**
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: **0,5 %**	ΥΦΗ: **Ματ, Σατινέ**	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: **ΒΡΑΖΙΛΙΑ**
ΜΕΓΕΘΟΣ: **90x90cm**	ΠΑΧΟΣ: **9mm**	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: **ΝΑΙ**

Sizes	**90x90 cm** 9mm

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			**Pietra Lombarda 90x90cm**	
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Natural rectified 9mm	Matte rectified 9mm
				(mm)	(%)	(mm)		
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			Συμβατό με τα πρότυπα	
		Πάχος						
		Επιφάνεια πλευρών						Συμβατό με τα πρότυπα
		Επίπεδη Επιφάνεια						
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	Ε≤ 0,5% εως 0,6%			0,5%	0,5%
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			1.800 N	1.800 N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			37 N/mm2	37 N/mm2
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Αποτέλεσμα τιμής			-	-
Χαρακτηριστικά Επιφάνειας		Αντοχή αποτριβής (unglaged tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-	-
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			4	4-5
		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Αποτέλεσμα τιμής			-	-
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			ΝΑΙ	ΝΑΙ
		Διαστολή υγρασίας mm/m)	ISO 10545-10	Αποτέλεσμα τιμής			0,1	0,1
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			ΝΑΙ	ΝΑΙ
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικα Άλατα πισίνας	ISO 10545-13	A-C			A	A
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			LA	LA-LB* *Ανάλογα το χρώμα
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			Συμβατό με τα πρότυπα	Συμβατό με τα πρότυπα
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			5	5
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			R9	R11
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	• Στεγνή επιφάνεια • Υγρή επιφάνεια • Υγρή επιφάνεια	• ABNT NBR 16919 • ABNT NBR 16919 • ANSI A326.3			• 0,7 • 0,6 • 0,5-0,6* *Ανάλογα το χρώμα	• 0.3-0,5* • 0,3-0,4* • 0,43 *Ανάλογα το χρώμα
Πολυχρωματικότητα		Βαθμός χρωματικής παραλλαγής	Ansi A.137.1	V0 - V4			V3	V3