Λακιώτης

Bellevue
GLAZED PORCELAIN

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: **GLAZED PORCELAIN RECTIFIED**	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: **ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ**	ΧΡΗΣΗ: **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ**
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: **0,5 %**	ΥΦΗ: **Ματ**	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: **ΒΡΑΖΙΛΙΑ**
ΜΕΓΕΘΟΣ: **75x75cm**	ΠΑΧΟΣ: **9,7mm**	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: **ΝΑΙ**

Sizes	**75x75 cm** 9,7mm

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			**Bellevue 75x75cm**
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
				(mm)	(%)	(mm)	Matte rectified 9,7mm
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			Συμβατό με τα πρότυπα
		Πάχος					
		Επιφάνεια πλευρών					
		Επίπεδη Επιφάνεια					
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	Ε≤ 0,5% εως 0,6%			0,5%
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			1300 N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			35 N/mm2
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Αποτέλεσμα τιμής			-
Χαρακτηριστικά Επιφάνειας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	ΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			3-4 *Ανάλογα το χρώμα
		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Αποτέλεσμα τιμής			-
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			ΝΑΙ
		Διαστολή υγρασίας mm/m)	ISO 10545-10	Αποτέλεσμα τιμής			-
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			ΝΑΙ
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικα Άλατα πισίνας	ISO 10545-13	A-C			B
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			LB
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			Συμβατό με τα πρότυπα
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			3
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			R10
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	• BS 7976-2 • ANSI A137.1 • DIN 51097	• Αντοχή ολίσθησης • Δυναμικός Συντελεστής Τριβής • Υγρή επιφάνεια			• +36 • >0,63 • Class C
Πολυχρωματικότητα		Βαθμός χρωματικής παραλλαγής	Ansi A.137.1	V0 - V4			V3