

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΘΕΣΗ: GLAZED COLORBODY RECTIFIED	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ	ΧΡΗΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: < 0,5 %	ΥΦΗ: ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΤΑΛΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ: 120x120cm	ΠΑΧΟΣ: 6mm	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: ΝΑΙ

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			ONICE 120x120cm		
				7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		Polished rectified 6mm	
				(mm)	(%)	(mm)			
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα					
		Πάχος							
		Επιφάνεια πλευρών					Συμβατό με τα πρότυπα		
		Επίπεδη Επιφάνεια							
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	E≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%			0,5%		
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			>= 700		
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			R ≥35 N/mm2		
			Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Declared value				
Χαρακτηριστικά Επιφάνειας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ GLAZED ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ		
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			PEI IV		
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Declared value			<=9		
		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Test passed in accordance with ISO 10545-1			Declared value (EN 14411:2016) **** Test Method available (ISO 13006:2018)		
		Διαστολή υγρασίας (mm/m)	ISO 10545-10	Declared value			-		
		Αντοχή σε παγέτο	ISO 10545-12	Test passed in accordance with ISO 10545-1			Pass according to EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016) Required (ISO 13006:2018)		
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικά Άλατα πλίσινας	ISO 10545-13	A-C			GB Minimum (EN 14411:2016) GB Minimum (ISO 13006:2018)		
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			Declared value (EN 14411:2016) Test Method available (ISO 13006:2018)		
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			Declared value (EN 14411:2016) Test Method available (ISO 13006:2018)		
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			Minimum class 3 (EN 14411:2016) Minimum class 3 (ISO 13006:2018)		
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			-		
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη.	>0,42			-		